

# ACCENT

GranDecor®



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### Преимущества:

Декоративное покрытие с эффектом патины.  
Полностью моющееся покрытие.  
Экологически чистый материал.

### Подготовка основания:

Перед нанесением Accent, необходимо особо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других ярко выраженных дефектов. Добившись идеально гладкой и ровной поверхности, нанести пропитку Муссон и универсальный грунт Suprim-100.

### Нанесение:

На правильно подготовленную поверхность наносим валиком специальный праймер Accent Premiere. Этот продукт разработан специально под Accent и позволяет получить необходимый античный эффект. Accent Premiere готов к употреблению. Наносить в 2 слоя валиком. Второй слой наносить не ранее, чем через 4 часа.

Перед нанесением материала, заколеруйте финишное покрытие Accent с помощью колорантов «PurColor» типа «В» или «С» и осторожно перемешайте.

**Внимание!!!** – при колеровке материала не перемешивать Accent миксером во избежание разбития белых гранул, находящихся в материале.

Accent наносят кистью с мягким ворсом в два слоя, мягкими движениями под небольшим углом к поверхности. Рекомендуется работать небольшими участками по 1-2 кв.м. Мазки кисти должны быть короткими и перекрывающими друг друга. Второй слой наносится через 2-3 часа.

Через 15-20 минут после нанесения второго слоя, когда покрытие слегка подсохнет, гибким пластиковым шпателем необходимо растянуть белые частички легкими движениями в разных направлениях, выделяя фактуру Accent. Нажим шпателя должен быть очень легким.



Подготовка поверхности



Нанесение Accent кистью в два слоя



Растянуть белые частички пластиковым шпателем

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ACCENT PREMIERE		ACCENT	
РАСХОД	0,2 кг. / кв. м.	РАСХОД	0,12 кг. / кв. м.
УПАКОВКА	7 кг.	УПАКОВКА	2,5 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.	ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	2 ч.	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	2 ч.
СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не несет ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.



Рекомендуемая колеровочная система:

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.