



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### Преимущества:

Эффект шлифованного, грубо обработанного мрамора.  
После нанесения воска, покрытие не боится воды.  
Экологически чистый материал.

### Подготовка основания:

Перед нанесением, необходимо особо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других дефектов. Обработать пропиткой- грунтом «Suprim-Granite».

### Нанесение:

Базовый слой Encausto Premiere, придает материалу природную каменную текстуру. Encausto Premiere наносится шпателем из нержавеющей стали. После нанесения слоя, рекомендуется дать выдержку, продолжительностью 8 часов.

Эффект мрамора достигается с помощью Encausto, окрашенного колорантами PurColor, типа «А» или «В» в соответствии с выбранным цветом в каталоге и смешенного до однородной массы.

Encausto наносится при помощи шпателя из нержавеющей стали, имеющего закругленные края.

Первый слой материала Encausto наносится равномерно по всей поверхности для создания фона. После полного высыхания (через 6-8 часов), можно наносить следующий слой.

Следующие слои (2-3 слоя) наносят хаотично в разных направлениях.

Во избежание растрескивания поверхности, необходимо, чтобы толщина каждого слоя была минимальной.

Наслоение мазков создаст определенный рисунок. От нанесения финишных слоев зависит рисунок покрытия, поэтому нужно, чтобы эту часть работы выполнял один мастер.

Для достижения ровной полупрозрачной поверхности, материал необходимо выровнять путем сильного надавливания шпателем на поверхность.

Рекомендуем постоянно удалять излишки материала с краев шпателя, так как засохшие фрагменты материала, могут стать причиной некачественного выполнения работы.

Через 5-7 суток после нанесения последнего слоя Encausto, отделка завершается нанесением воска Durawax. После полного высыхания воска, поверхность полируется мягкой тканью.



Подготовка поверхности



Нанесение базового слоя



Нанесение финишного слоя



Нанесение воска Durawax

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД ENCAUSTO	0,8 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	2 ч.	РАСХОД ENCAUSTO PREMIERE	1,7 кг. / кв. м.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.	УПАКОВКА	25 кг.
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.



Рекомендуемая  
колеровочная система:

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.