

# Marbella



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### Преимущества:

После нанесения воска, покрытие не боится воды.  
Неограниченные возможности создания неповторимых рисунков и стилей нанесения.  
Экологически чистый материал.



### Подготовка основания:

Перед нанесением Marbella, необходимо особо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других ярко выраженных дефектов.  
Добившись идеально гладкой и ровной поверхности, наносим пропитку Муссон и грунт Suprim-100.

### Нанесение:

Перед нанесением материала, заколеруйте Marbella с помощью колорантов Purcolor, типа «A» или «B» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Смешайте до однородной массы.  
Нанесите слой Marbella с помощью шпателя из нержавеющей стали, задав нужную толщину слоя. Шпателем разгладьте поверхность, создав хаотичный рисунок с легкими наплывами.  
Так как Marbella быстро высыхает, наносить материал должны два мастера (один наносит слой, другой- создает рисунок)

Нанесите шпателем мазки, перекрывая предыдущий слой. Отделочный слой будет немного светлее, чем базовый. Это придаст поверхности глубину. После полного высыхания материала (не ранее, чем через 24 часов), приступайте к его полировке при помощи шпателя из нержавеющей стали. Интенсивность полировки должна быть такой, чтобы грани блестели. Можно получить покрытие с эффектом муаровой ткани. Для этого необходимо заколеровать грунт «Suprim-100» в цвет материала «Marbella», нанести на его на поверхность валиком, после этого колерованную Marbella нанести на всю поверхность и обработать валиком для вязких покрытий. После высыхания материала, поверхность металлизируется шпателем из нержавеющей стали.

Для придания поверхности водоотталкивающих свойств, нанесите кистью тонким слоем воск Waxatine или воск Durawax, заколерованный дозами Pur Color «P».

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	0,35 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	1 - 2 ч.	УПАКОВКА	7 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Рекомендуемая  
колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.  
Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

**Внимание:** технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.