

MARMORELLA

STELLARE



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Изысканный вид натурального камня.
Большой срок службы.
Экологически чистый материал.

Подготовка основания:

Основание должно быть тщательно высушено, очищено от пыли и не иметь влажных пятен. Новые оштукатуренные поверхности необходимо выдержать в течение 4-х недель для их нейтрализации. Перед нанесением поверхность обработать (при необходимости нанести противогрибковую пропитку Clavel-Fix) валиком грунт-пропиткой SuPrim Granite, разбавленной чистой водой до 20%. Перед нанесением Marmorella Stellare, поверхность должна быть без видимых дефектов, явных бугров и впадин.

Нанесение:

Заколеруйте Marmorella Stellare колорантами PurColor типа «А» или «В» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Для смешивания можно использовать специальную насадку на дрель или перемешать вручную.

Первый слой Marmorella Stellare наносится нержавеющей шпателем. После того, как первый слой немного подсох (в течение 15-20 минут), наносится финишный слой.

Уникальный декоративный эффект Marmorella Stellare – это серебряные, золотые или бронзовые вкрапления. Для выделения этого эффекта, после нанесения финишного слоя, необходимо очистить поверхность от остатка извести, слегка смочить водой из пульверизатора и разгладить поверхность шпателем. После полного высыхания, обработать поверхность мелкой наждачной бумагой, желательно, при помощи электроинструмента.



Подготовка поверхности



Нанесение базового слоя



Нанесение финишного слоя

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	1,7 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	2 ч.	УПАКОВКА	25 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Рекомендуемая
колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.
Фирма не может нести ответственность за ущерб, причиненный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.