



# MYSTIQUE

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### Преимущества:

Пrestижный декоративный эффект дорогой кожи, потрескавшегося фарфора и замерзшего окна.

Многообразие финишных покрытий и их эффектов.

Не требует тщательного выравнивания основания.

Экологически чистый материал.

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть без видимых дефектов, явных бугров и впадин.

Перед нанесением обработать основание пропиткой Муссон, дать просохнуть 6-8 часов.

После высыхания нанести валиком праймер SuPrim Granitee и дать поверхности полностью высохнуть (24 часа).

### Внимание: Не наносите Mystique на абсорбирующие основания

(гипсокартон, штукатурку, ДСП.) без предварительной подготовки поверхности.

Нельзя наносить материал в сырьих и холодных помещениях, так как возможны дефекты и отслаивания от поверхности.



### Нанесение Mystique:

Mystique наносится пластиковой гребенкой (глубина паза 4 мм, расстояние между гребенками 1-2 мм) - она позволяет равномерно распределять материал по поверхности и разглаживается металлическим шпателем. Толщина слоя должна быть около 3 мм.

Наносить материал рекомендуется вдвоём (один мастер наносит, другой его заглаживает). Работать нужно быстро, от угла до угла во избежание стыков.

После окончания разглаживания, необходимо произвести обдувание поверхности при помощи вентилятора. Через 20-30 минут (в зависимости от температуры и влажности в помещении) на поверхности начнет образовываться рисунок из трещин. Для достижения более явных рельефов, необходимо использовать максимально мощный вентилятор, с большим диаметром лопастей. Трещины образуются не только в местах, где шпатель оставляет след напльва, но и по всей поверхности, т.е. хаотично, что и делает каждый рисунок уникальным и неповторимым.

Через 60-80 минут рисунок трещин полностью сформируется и вентилятор можно выключать.

### Техника «кожа»

Для получения необходимого базового цвета, добавьте в Mystique колоранты Purcolor E и перемешайте дрелью с насадкой до получения однородного цвета. Нанесите Mystique как указано выше. После образования трещин и полного высыхания поверхности (24 часа), нанесите поролоновой губкой Pate Deco, заколерованный дозами Purcolor A в соотношении 1 или 2 дозы на 1кг материала (в зависимости от желаемого декоративного эффекта по каталогу). Наносить следует круговыми растирающими движениями. После высыхания укрепить поверхность лаком Poliver.

### Техника «металлик»

Заколеруйте Mystique Glaze дозами Purcolor A в соответствие с формулой в каталоге и нанесите мягкой губкой на всю поверхность, включая трещины. Дайте просохнуть 12-18 часов.

Заколеруйте Pate Deco дозами PurColor R (в соответствие с цветом в каталоге), и нанесите поролоновой губкой, растирая по поверхности таким образом, чтобы материал не попал в трещины. После высыхания укрепить поверхность лаком Poliver.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	2,5 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	4 ч.	УПАКОВКА	25 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	36 ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Рекомендуемая  
колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.  
Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.