

REFECTO



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Не требует тщательной подготовки поверхности.
Не имеет запаха и отличается легкостью в нанесении и ремонте.
Покрытие позволяет создавать различные цветовые комбинации.
Экологически чистый материал.



Подготовка основания:

Перед нанесением Refecto, необходимо особо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других ярко выраженных дефектов.
Добившись идеально гладкой и ровной поверхности, наносим пропитку Муссон и грунт Suprim-100.



Подготовка поверхности

Нанесение:

Перед использованием Refecto Premiere, добавьте колорант Purcolor типа «В», в соответствии с выбранным цветом в каталоге и смешайте до однородной массы.

Refecto Premiere наносится шерстяным валиком с коротким ворсом (не более 4 мм.).

Для получения качественной окраски, необходимо нанести два слоя Refecto Premiere.

Второй слой Refecto Premiere рекомендуется наносить не ранее, чем через 2-4 часа после первого. При нанесении распылителем достаточно одного слоя, (давление не менее 6 бар, диаметр сопла пистолета 1,8-2,2мм.)

После полного высыхания Refecto Premiere (6-8 часов), наносится финишный слой Refecto.

Перед использованием Refecto, добавьте колорант Purcolor типа «С», в соответствии с выбранным цветом в каталоге и смешайте до однородной массы.



Нанесение Refecto Premiere

Покрытие Refecto Premiere готово к применению, водой разбавлять нельзя, иначе материал потеряет блеск!



Нанесение Refecto морской губкой

Refecto наносится при помощи натуральной морской губки.

Перед тампонированием, на палитру с помощью кисти наносится небольшой слой Refecto. Выбранная сторона морской губки промачивается на палитре, после чего нанесение должно производиться таким образом, чтобы полученные узоры не накладывались друг на друга.

Для получения равномерного покрытия, необходимо накладывать на поверхность губки одинаковое количество материала.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

REFECTO PREMIERE	REFECTO
РАСХОД	0,2 кг. / кв. м.
УПАКОВКА	5 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	6 - 8 ч.
СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С
	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.



Рекомендуемая
колеровочная система:

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.