

Sabbia



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Престижное матово-глянцевое покрытие
 Однокомпонентный продукт
 Простая техника нанесения
 Водоразбавляемый (5-8 % перед нанесением)
 Без запаха (не токсично)

Подготовка основания:

Перед нанесением *Sabbia*, необходимо подготовить поверхность. Она должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других ярко выраженных дефектов. Нанести пропитку-грунт *Suprim Granite*.

Нанесение:

При необходимости перед нанесением материал разбавить чистой водой на 5-8 % (добавить на упаковку 6 кг. 300-480 г. воды).

Перед нанесением материала, заколеруйте *Sabbia* с помощью колорантов «*PurColor*» типа «А», «В» или «С» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Перемешайте до получения однородной массы.

Внимание: если после разбавления водой материал длительное время не использовался, перед очередным нанесением необходимо его тщательно перемешать (рекомендуем использовать миксер).

Полужесткой синтетической щетиной (ширина 20-25 см. толщина около 1 см.) *Sabbia* наносится хаотичными легкими плавными мазками (избегая резких переходов). Кисть держится под углом 30 – 45 градусов.

Таким образом, *Sabbia* распределяется по всей поверхности – хаотично в разных направлениях. Материал следует наносить в один мазок, избегая длительных разглаживаний.

Небольшие погрешности при нанесении (неровности, бугорки) можно устранить на ещё не высохшем покрытии, слегка влажной кистью (без материала) – очень лёгкими едва поглаживающими движениями, либо после полного высыхания пригладить металлическим шпателем с небольшим усилием.



Подготовка поверхности



Нанесение *Sabbia* синтетической щетиной

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	0,3 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	3-4 ч.	УПАКОВКА	6 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	15 ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+5 C - +35 C	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Рекомендуемая колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, причиненный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.