

TREVIGNANO



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Эффект зеркального полированного мрамора
После нанесения воска, покрытие не боится воды.
Экологически чистый материал

Подготовка основания:

Перед нанесением Trevignano, необходимо особо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других дефектов.

Добившись идеально гладкой и ровной поверхности, нанести пропитку Мусон и Suprim -100». После высыхания поверхности 6-12 часов, поверхность обработать «мелкой» наждачной бумагой.

Нанесение:

Для первого базового слоя рекомендуется применять материал Veneto . Veneto и Trevignano колеруются в одинаковые или близкие цвета с помощью колорантов Purcolor, типа «А» или «В» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Смешиваются до однородной массы. При колеровке необходимо учесть, что после высыхания, материал потеряет в цвете примерно в два раза.

Материал наносится в два этапа.

Нанесите базовый слой. В качестве базового слоя используется материал Veneto. После его высыхания (6-8 часов), создайте рисунок, состоящий из контрастных хаотичных мазков.

После высыхания базового слоя, приступайте к нанесению Trevignano. Технология нанесения материала аналогична технологии нанесения Veneto. По мере высыхания последнего слоя Trevignano, поверхность полируется со значительным усилием с помощью металлического шпателя. Чем больше слоев материала вы нанесете, тем более выраженным будет эффект полупрозрачной поверхности. Каждый слой дает свои дополнительные оттенки. После завершения нанесения финишных слоев, поверхность металлизировать шпателем до появления зеркального блеска.

От нанесения финишных слоев зависит рисунок покрытия, поэтому нужно, чтобы эту часть работы выполнял один мастер.

Через 24 часа после нанесения последнего слоя Trevignano, необходимо завершить отделку и нанести шпателем воск Durawax. После полного высыхания воска 5-7 дней, поверхность полируется мягкой тканью.



Подготовка поверхности



Нанесение базового слоя



Нанесение финишного слоя



Нанесение воска Durawax

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	0,4 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	1 ч.	УПАКОВКА	25 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	6 - 8 ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.



Рекомендуемая колеровочная система:

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.