ООО "Голдшел Трейдинг" 109240, г.Москва, ул. В. Радищевская, д.13-15
т.: +7 (495) 915-11-18, 915-58-52, 915-07-55. taganka@goldshell.ru, www.goldshell.ru

ООО "Голдшел Трейдинг - Сокол" 125315, г.Москва, ул. Усиевича, д. 21/6
т. +7(495) 637-67-45 / 46 ; 626-52-55 sokol@goldshell.ru, www.goldshell.ru

ATF Vintage

Техническое описание.

1. Упаковка.
   ATF Vintage – 2,5 л. (краска)
   Фон-Ириди – 2,5 л. («подложка»)
   Асти-Тонер – 250 мл. (колорант)

2. Разбавление.
   Фон-Ириди – разбавление водой на 25-30% для первого слоя, 20-25% для второго.
   Остальные компоненты разбавлению не подлежат.

3. Тех. сведения.
   Вязкость: пастообразная масса.
   Очистка инструментов: водой, сразу после нанесения.
   Расход: 100 – 150 мл/кв. м.

4. Инструменты.
   Плоская кисть.
   Специальный пластиковый шпатель.

5. Хранение.
   Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении. Максимальный срок хранения 12 месяцев. Не подвергать воздействию температуры ниже +5°С.

6. Нанесение.
   С помощью тонера Асти-Тонер заколеровать «подложку» Фон-Ириди и тщательно перемешать ручным способом.
   Нанести два слоя Фон-Ириди с помощью валика с коротким ворсом. Время межслойной сушки составляет 3-5 часов.
   С помощью необходимого количества тонера Асти-Тонер придать желаемый блеск краске ATF Vintage и тщательно перемешать ручным способом.
   Короткими крестообразными мазками кисти нанести краску на подготовленную поверхность.
   Спустя 5-10 минут слегка подсохшую краску пригладить специальным шпателем.