

Arabesco

GranDecor®



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Декоративный эффект велюра.
Финишное покрытие обладает отличной паропроникающей способностью.
Покрытие износостойкое, устойчиво к моющим средствам.
Экологически чистый материал.

Подготовка основания:

Перед нанесением Arabesco, необходимо особо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других ярко выраженных дефектов.
Добившись идеально гладкой и ровной поверхности, наносим пропитку Муссон и грунт Suprim-100.

Нанесение:

Материал колеруется с помощью колорантов Purcolor, типа «А» или «В» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Смешивается до однородной массы.

Arabesco Premiere лучше всего наносить велюровым валиком для получения гладкой однородной поверхности.

После полного высыхания базы Arabesco Premiere (через 6-8 часов), можно наносить Arabesco. Финиш Arabesco наносится шпателем в 2 слоя. Сначала нанесите первый слой, равномерно укрыв им всю поверхность.

Через 2 часа наносите отделочный слой Arabesco. Мазки должны быть жирными, с избыточным количеством материала. Необходимо укрывать всю поверхность участками по 1,5 кв.м. и сразу производить металлизацию.
Если покрытие меняет оттенок подобно бархату, в зависимости от направления движения шпателя, то можно приступать к отделке. В случае, если вы пересушили поверхность, ее можно увлажнить водой из пульверизатора.

Приглаживая шпателем из нержавеющей стали поверхность, получаем эффект тональных переходов, меняющихся в зависимости от угла обзора. Движения должны выполняться в различных направлениях, практически без нажима.

Для придания поверхности защитных свойств, нанесите кистью тонкий слой лака-воска Waxatine.



Подготовка поверхности



Нанесение шпателем

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ARABESCO PREMIERE		ARABESCO	
РАСХОД	0,24 кг. / кв. м.	РАСХОД	0,16 кг. / кв. м.
УПАКОВКА	6 кг.	УПАКОВКА	5 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	6 - 8 ч.	ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	6 - 8 ч.
СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 С - +35 С	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.



Рекомендуемая колеровочная система:

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.