

Декоративный материал AURA состоит из базовой грунтовки AURA PREMIERE и финишного покрытия AURA, имеющих идеальную молекулярную совместимость. Комбинация оттенков фонового и верхнего слоя и различные техники нанесения предоставляют широкие возможности для создания разнообразных эффектов. Готовое покрытие устойчиво к истиранию и моющим средствам.



На водной основе
Без запаха
Пожаробезопасен
Не требует разбавления
Двухкомпонентный материал



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть гладким. Штукатурка и гипсовые основания должны быть очищены от пыли, выступающих частей, старых kleenых покрытий, обоев, обезжирены, в случае необходимости подправлены, прошпаклёваны и отшлифованы. Подготовленные таким образом основания стабилизируются пропиткой CLAVEL-FIX или покрываются грунтовкой SUPRIM 100.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

На подготовленную поверхность наносится грунт AURA PREMIERE белый либо предварительно заколерованный в желаемый оттенок колерными дозами PURCOLOR-B. Лучше всего наносить AURA PREMIERE велюровым валиком в один или в два слоя. После полного высыхания (по истечении 24 часов) поверхность готова к нанесению финишного слоя AURA.

Финиш AURA состоит из матовой или сатиновой базы и колерных доз (PURCOLOR-C для сатинового или матового и PURCOLOR-P для перламутрового эффекта). Оттенок финишного слоя выбирается по каталогу и получается простым перемешиванием с выбранными дозами. AURA наносится равномерным слоем кистью или валиком. В зависимости от требуемого внешнего вида поверхность необходимо обработать тампоном, пластиковым шпателем или рукавицей. Эффектный результат даёт распыление.

Нанесение шпателем

Для техники нанесения шпателем финиш AURA разбавлять не надо. Окончательная обработка проводится мягким пластиковым шпателем в различных направлениях.

Нанесение тампоном

Внимание: Для нанесения тампоном, AURA разбавляется водой на 10%. Нанесённый на стену материал обрабатывается тампоном, предварительно смоченным в теплой воде и отжатым. Желаемый рисунок создается в результате промокания тампона с одновременными его поворотами (для того, чтобы узор не повторялся). При этом происходит частичное обнажение фонового слоя. Эта техника также может осуществляться припечатыванием тампона, смоченного в AURA. Интересный результат получается при нанесении другого слоя AURA по истечении 12 часов.

Нанесение распылителем

Для нанесения распылением, AURA разводится водой максимум на 10%. Распыление производится пистолетом с форсункой 2,5 мм, при давлении 0,25 Мпа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте попадания продукта на кожу и в глаза! В случае попадания в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.

Храните продукт в месте, недоступном для детей! Не употреблять внутрь.

ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранение в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +35С.

Не допускать замораживания

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке - 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

	AURA PREMIERE	AURA
Время высыхания на касание	30 мин	30 мин
Время высыхания полное	6-8 ч	6-8 ч
Расход	0,2-0,27 кг/м ²	0,2 кг/м ²
Нетто	7 кг	5 кг