

FRANÇAIS RIVIERA



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преимущества:

Экологически чистый материал на основе натуральных волокон.
Скрывает неровности и дефекты стен.
Не требует тщательной подготовки основания.
Не дает трещин при усадке дома.
После нанесения воска, покрытие не боится воды.
Легко поддается реставрации.

Подготовка основания:

Нанести валиком грунт-пропитку SuPrim Granite. Перед нанесением Riviera, поверхность должна быть без видимых дефектов, явных бугров и впадин.

Нанесение:

Густой слой Riviera наносится с помощью шпателя перекрестными движениями таким образом, чтобы инструмент оставлял рельефные следы.

Для достижения более глубоких рельефных следов или впечатляющих рельефных панно, необходимо создавать крупную фактуру (до 4-5 см. толщиной) не боясь за качество наносимого покрытия.

Обратите внимание на то, что материал после высыхания становится очень прочным.

При незначительной усадке здания, трещины на поверхности незаметны.

Материал должен хорошо высохнуть (от 8 часов до 2 суток).

Хорошо высохшую поверхность, необходимо слегка зашкурить, чтобы снять остроту углов, образовавшихся на поверхности при нанесении материала шпателем. После этого необходимо убрать пыль с поверхности.

После полного высыхания, финишная отделка завершается материалом «Intuel»

Заколоруйте Intuel колорантами Purcolor, типа «В» и «W» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Для смешивания можно использовать специальную насадку на дрель или перемешать вручную.

С помощью широкой кисти нанесите заколерованный Intuel. В течение непродолжительного времени поверхность растирается теркой с резиновой губкой, для смягчения цветовых контрастов. Для придания потертостей, поверхность можно обработать слегка влажной поролоновой губкой.

В качестве финишного покрытия, для придания материалу водоотталкивающих свойств, можно нанести воск Waxatine. При желании воск так же можно колеровать дозами Purcolor.



Нанесение шпателем



Снятие остроты углов



Нанесение Intuel



Растирание Intuel теркой с резиновой губкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ | 12 мес. | РАСХОД | 1 кг. / кв. м. |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ | 2 ч. | УПАКОВКА | 25 кг. |
| ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | 24 ч. | НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ | |
| ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ | + 5 C - +35 C | ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ | |

Рекомендуемая колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов.

Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.