

# TRAVERTINO



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### Преимущества:

Большой выбор вариантов отделки.  
Препятствует образованию плесени и бактерий.  
Паропроницаемый, дышащий материал.

### Подготовка поверхности.

Основание должно быть тщательно высушено, очищено от пыли, без пятен и солевых налетов.

Новые оштукатуренные поверхности необходимо выдержать в течение 4-х недель для их нейтрализации, а затем обработать пропиткой Clavel-Fix. Затем выровнять поверхность с помощью шпательки. После полного высыхания обработать поверхность грунтом – пропиткой Suprim Granitee, предварительно разбавленным чистой водой на 20%.

### Нанесение:

Во время нанесения, основа должна быть достаточно увлажненной. Первый слой Travertino наносится нержавеющей шпателью с закругленными краями, оставляя толщину слоя приблизительно 1,5 – 2 мм. Выждав 20-40 минут в зависимости от температуры и влажности помещения приступить к формированию хаотичных углублений жесткой кистью или щеткой. Когда материал слегка подсохнет (в течение последующих 30-40 минут), необходимо сгладить и уплотнить углубления нержавеющей шпателью. Для того, чтобы поверхность была гладкая и чистая, без следов железнения – необходимо, чтобы обрабатываемая поверхность оставалась немного влажной.

Для создания эффекта каменной кладки необходимо расчертить поверхность для получения форм блоков желаемого размера. Чтобы получить ровную кромку блока, необходимо использовать границу металлической линейки в качестве направляющей.

Время высыхания Travertino 24 часа, после чего наносится финишный слой. Для лучшего сцепления и более равномерного распределения финишного слоя наносится валиком промежуточный слой Intuel. После полного высыхания (10-12 часов) накладывается финишный слой Intuel. Заколеруйте финиш Intuel колорантами PurColor типа «В» и «W» в соответствии с выбранным цветом в каталоге. Для смешивания можно использовать специальную насадку на дрель или перемешать вручную. Финишная обработка проводится путем растирания Intuel при помощи терок с резиновой и поролоновой губкой. В качестве финишного покрытия, для придания материалу водоотталкивающих свойств, можно нанести воск Waxatine или Durawax.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ	12 мес.	РАСХОД	2,5 кг. / кв. м.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА КАСАНИЕ	2 ч.	УПАКОВКА	25 кг.
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч.	НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ	+ 5 C - +35 C	ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	

Рекомендуемая колеровочная система:



Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов. Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению.

Внимание: технология печати не позволяет добиться абсолютно точной цветопередачи. При выборе цвета финишного слоя обязательно проконсультируйтесь с продавцом.